

ランクセス・無機顔料

生コンクリート着色用

LANXESS Inorganic Pigments
Colouring of Concrete

X BAYFERROX®

Color for Life.



LANXESS
Energizing Chemistry

ランクセス・無機顔料

バイフェロックス - 赤

対普通セメントの場合

110M
110G (顆粒)



3%



5%

130M 4130/1
130G (顆粒)



3%



5%

180M



3%



5%

バイフェロックス - 黄

対普通セメントの場合

920 4920LO
920G (顆粒)



3%



5%

960 4960LO
960G (顆粒)



3%



5%


バイフェロックス - 黒

対普通セメントの場合

318
318G (顆粒)



3%



5%

330 4330
330C (顆粒)



3%



5%

BLACK LS



3%



5%

355GP



3%



5%

バイフェロックス - 茶

対普通セメントの場合

610 4610
610NG (顆粒)



3%



5%

663
663G (顆粒)



3%



5%

686 4686
686G (顆粒)



3%



5%

カラーサームグリーン - 緑

対普通セメントの場合

GN



3%



5%

酸化チタン - 白

対普通セメントの場合

チタンホワイト



3%



5%

ライトブルースペシャル - 青

対白色セメントの場合

LBS



3%



5%

一例として単位セメント量 300kg/m³の場合、顔料使用量は次のようになります。

添加量3%なら 300kg×0.03=9kg 3% 単位セメント量 300kg 顔料9kg
 5%なら 300kg×0.05=15kg 5% 300kg 顔料15kg

※ この見本は実際の仕上がりの色とは諸条件によって若干異なりますので一つの目安としてご使用下さい。

※ 610NG (顆粒) は、610・4610の高濃度品です。



バイフェロックス 赤 110G



バイフェロックス 茶 663



バイフェロックス 茶 663



バイフェロックス 茶 686



バイフェロックス 配合色



バイフェロックス 黒 318



バイフェロックス 茶 686



バイフェロックス 配合色



バイフェロックス 黒 330



バイフェロックス 配合色



バイフェロックス 黄 920







チタンホワイト



バイフェロックス 配合色



チタンホワイト



バイフェロックス 黄 920



バイフェロックス 4330/3



バイフェロックス 4330/3



バイフェロックス 茶



バイフェロックス 黒 330



バイフェロックス 黄

バイフェロックス
各色



バイフェロックス
配合色



バイフェロックス 赤・黄 配合色

ランクセス・無機顔料とは？

コンクリートに直接ランクセス・無機顔料を練り込んで着色する工法です。この為表面に塗布する工法などと違い、表面にツヤが出たり激しい風雨や海水によって褪色を起こしたりすることがありません。ごく自然な感じ、つまりコンクリートの質感をそのままに、カラーコンクリートにすることができます。



なぜ、ランクセス・無機顔料を使うとよいのですか？

ランクセス・無機顔料は次のような特性を有するのでコンクリート着色用に非常に適した顔料です。

- (1) 分散性が良いこと**
セメントの微粉末にもよく混ざりコンクリートやモルタルに分散しやすい顔料です。
- (2) 耐アルカリ性であること**
セメントの強いアルカリ性に対して何ら反応しないので変色や褪色がありません。
- (3) 耐光性や耐候性があること**
日光や紫外線に対して安定性（耐光性）があり雨や風、気温などの自然環境のあらゆる条件に対しても安定性（耐候性）がありますので、変色や褪色がありません。
- (4) 安全性に優れること**
毒性がなく危険有害性の分類基準に該当せず、環境影響情報においても魚等への影響がないことが試験結果から確認されています。詳細についてはMSDS（製品安全性データシート）を参照ください。
- (5) コンクリートの物性を著しく低下させないこと**
セメントの反応することがなく、コンクリートの強度には実用上影響を与えません、ワーカビリティの低下も少なくなっています。
- (6) 高品質で濃度があること**
独自の製法と品質管理にて製造されていますので、高い品質が安定的に得られます、また顔料の着色力が高いため添加量も少なくすみます。

コンクリートの特性に影響がありますか？

ランクセス・無機顔料は実用的な添加量以内では強度に影響を与えません。右表に圧縮強度試験のデータを示します。

なおスランプに関して、顔料（特に黄色系）によって若干の補正が必要となります。

■着色コンクリートの圧縮強度

色	顔料品番	圧縮強度N/mm ²		
		3日	7日	28日
無着色	(基準コンクリート)	13.7	23.0	32.9
赤	バイフェロックス130G	14.7	25.3	34.6
茶	バイフェロックス686G	14.5	24.1	33.7
黄	バイフェロックス920G	14.7	25.0	34.8
緑	カラーサームグリーンGN	14.0	23.2	32.7
黒	バイフェロックス330G	13.6	22.7	31.5

※顔料は単位コンクリート中のセメント量に対し外割で5%添加
圧縮強度試験はJISA1108による

どのような色調がだせるのですか？

ランクセス・無機顔料には黒、茶、赤、黄系のバイフェロックスをはじめ青、緑、白系などの豊富なカラーがあります。右の写真は、普通ポルトランドセメントを用い、各色の顔料を1～9%まで添加量（対セメント重量）を変えて着色したブロックを並べて、色の濃淡の違いを示した例です。

■顔料添加量と着色力(濃度)の関係



顔料を添加したコンクリートの耐候（光）性

顔料を添加していない通常のコンクリートは、時間の経過とともにその色は確かに変化しています。これは次のような理由からです。

1. 白華（エフロエッセンス）：※

一時的ですが明度の変化をもたらします（右下参照）。


2. スケーリング：

数年ぐらいたつと骨材が露出してくるのに伴い、その骨材の色でコンクリート全体の色調が違って見える。

3. コンクリートの黄変：

これらの現象は、それぞれ異なった原因によりますが、実際にはお互いに影響しています。顔料を添加していない通常のコンクリートで、屋外に暴露したものとしないものでは、その色の差は顕著となる場合があります。つまり、コンクリートを着色することにより暴露した後の色の变化をある程度隠すことができます。右の写真は屋外に45ヶ月間暴露したものと全く暴露しない顔料無添加コンクリートを比較してあります。このことから、バイフェロックスと酸化クロムグリーンは、耐候（光）性にすぐれていることが十分に証明されます。

また、ここには載せていませんが、複合酸化物系顔料やチタンホワイト（白色顔料）でも同様な結果が得られています。



※白華（エフロエッセンス）はコンクリート中の水酸化カルシウムが遊離し、空気中の二酸化炭素と反応し白色の炭酸カルシウムを生成する現象です。顔料とは無関係の現象であり、時間の経過とともに炭酸カルシウムは水に可溶性炭酸水素カルシウムに変化し風雨等により白華は徐々に縮小していきます。

■ランクセス・無機顔料の性状値

銘柄	形状	水可溶分(%)	密度(g/cm ³) 約	粒度(μm) 約
バイフェロックス(赤)				
110M	粉末	0.5以下	5.0	0.09
110G	顆粒	1.8以下	5.0	—
130M	粉末	0.4以下	5.0	0.17
4130/1	粉末	0.5以下	5.0	0.2
130G	顆粒	1.7以下	5.0	—
180M	粉末	0.3以下	5.0	0.7
バイフェロックス(黄・橙)				
920	粉末	0.5以下	4.0	0.1×0.6
4920LO	粉末	0.5以下	4.0	0.1×0.8
920G	顆粒	1.9以下	4.0	—
960	粉末	0.5以下	4.0	0.1×0.6
4960LO	粉末	0.5以下	4.3	0.1×0.8
960G	顆粒	1.4以下	4.5	—
バイフェロックス(茶)				
610	粉末	0.5以下	4.5	0.1-0.6
4610	粉末	0.5以下	4.6	0.1-0.8
610NG	顆粒	4.0以下	4.7	—
663	粉末	0.5以下	4.8	0.1-0.6
663G	顆粒	4.0以下	4.8	—
686	粉末	1.2以下	4.8	0.1-0.6
686G	顆粒	2.1以下	4.5	—
4686	粉末	0.5以下	4.5	0.1-0.8
バイフェロックス(黒)				
318	粉末	1.0以下	4.6	0.2
318G	顆粒	2.6以下	4.6	—
330	粉末	1.75以下	4.6	0.15
330C	顆粒	1.5以下	4.6	—
4330	粉末	0.5以下	4.5	0.2
BLACK LS	粉末	0.5以下	4.5	0.2
355GP	顆粒	1.9以下	4.6	—

銘柄	形状	水可溶分(%)	密度(g/cm ³) 約	粒度(μm) 約
カラーサームグリーン(緑)				
GN	粉末	0.3以下	5.2	0.3
酸化チタン(白)				
チタンホワイト	粉末	0.7以下	3.9	0.25
スペシャル顔料(青)				
LBS	粉末	0.7以下	3.8	0.1

*上記には代表的な銘柄を載せております。このほかにも数多くの銘柄がございます。詳しくは下記弊社にお問い合わせ下さい。

ランクセス株式会社 無機顔料

〒100-8215 東京都千代田区丸の内1-6-5
 TEL:(03)5293-8017 FAX:(03)5219-9776
<http://www.ccw.lanxess.co.jp>

弊社のパンフレット及び刊行物は我々のもつ最良の知識にもとづき作成されたものですが、その内容については法的な拘束を受けません。なお弊社の一般販売条件が適用されます。

[販売代理店]

株式会社尾関 化成品事業部

OZEKI

kaseihin@ozekinet.co.jp
<http://www.ozekinet.com/>

■東京本社 TEL:03-3297-3211 FAX:03-3297-3230

■大阪支店 TEL:06-6266-7890 FAX:06-6266-8823

無断転用禁ず